

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО LOPAL DuraGear G700 GL-5 75W-90

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Синтетическое трансмиссионное масло уровня свойств API GL-5. Изготовлено на основе полностью синтетического базового масла и современных присадок, для смазки трансмиссионной системы транспортных средств в условиях экстремального давления, обладает хорошей защитой от износа, стойкостью к коррозии и устойчивостью к окислению, соответствует требованиям увеличенного интервала замены масла в 200 000 километров для заднего моста и остальной трансмиссии.

Допуски и спецификации

API: GL-5 / MT-1	MAN: 342 M1 / M2
SAE J2360	Scania: STO 1:0
Mack: GO-J	ZF: TE-ML 05A/TE-ML 07A/ TE-ML 16B/TE-ML 16C/ TE-ML 16D/TE-ML 17B/ TE-ML 19B/TE-ML 21A

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Используются высокоэффективные присадки, обладающие превосходными противоизносными свойствами и предотвращают износ и микропиттинг шестерен.
2. Обладает превосходной стойкостью к высокотемпературному окислению, уменьшает образование отложений, таких как углеродистые отложения, сохраняет чистоту шестерен.
3. Обладает превосходной текучестью при низких температурах и обеспечивает эффективную защиту шестерен в условиях работы при низких температурах.
4. Обладает превосходной антикоррозионной защитой и совместимостью с уплотнениями, предотвращает коррозию и ржавление шестерен, обеспечивает защиту компонентов в тяжелых условиях эксплуатации.

ФАСОВКА

Артикул	Фасовка
LPL38879	18л
LPL38883	200л

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LOPAL DuraGear G700 GL-5 75W-90 подходит для смазывания ведущих мостов с гипоидными передачами различных автомобилей класса люкс, автобусов, грузовиков и других транспортных средств, эксплуатируемых в условиях высокоскоростных ударных нагрузок, высокоскоростных режимов работы с низким крутящим моментом, а также в условиях высоких ударных нагрузок*.

*При выборе уточняйте применимость согласно требованиям производителя в соответствии с комплектацией техники, согласно VIN-номера и инструкции.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445, GB/T 265	95,55
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445, GB/T 265	15,69
Индекс вязкости	ASTM D 2270, GB/T 1995	175
Температура застывания, °C	ASTM D97, GB/T 3535	-54
Температура вспышки, °C	ASTM D97, GB/T 3536	212
Динамическая вязкость при -40°C (MRV), мПа·с	ASTM D4684	53300

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

